

# VEDALIT

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**VEDALIT** é um aditivo concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos. Por ser líquido, facilita o trabalho, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com **VEDALIT** não precisam ser curtidas.

## VANTAGENS

- Alto rendimento;
- Melhora a aderência das argamassas;
- Promove leveza e estabilidade nas argamassas;
- Diminui a exsudação;
- Melhora a plasticidade com menor uso de água nas argamassas;
- Reduz a formação de fissuras e retração;
- Aumenta a impermeabilidade.

## PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

<b>Aparência</b>	Castanho avermelhado
<b>Aspecto</b>	Líquido
<b>Composição química</b>	Resinato de sódio
<b>Densidade</b>	1,03 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH</b>	9 a 13
<b>VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)</b>	Isento
<b>Validade</b>	36 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem

## INSTRUÇÕES DE USO

### a) Campos de aplicação:

- Rebocos convencionais internos e externos;
- Argamassas de assentamento.

**OBS:** Para aplicações em áreas diferentes das indicadas nesta ficha, consulte nosso **SAC**.

### b) Preparo do substrato:

A superfície a ser revestida deve estar previamente chapiscada com um composto de alto desempenho para argamassa e chapisco, como o **BIANCO**, tendo no mínimo 3 dias de cura e estar umedecida antes da aplicação. Para o uso no assentamento, o bloco deve estar umedecido.

# VEDALIT

**c) Preparo do produto:**

O **VEDALIT** vem pronto para o uso, sendo necessário apenas homogeneizar antes de usar, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

**d) Aplicação:**

**VEDALIT** deve ser diluído na água de amassamento, respeitando o consumo. Usar areia média limpa e preferencialmente cimento CPII. Fazer a mistura da argamassa, de preferência, em betoneira ou argamassadeira. Traços recomendados de argamassa: -Assentamento até 1:6 (cimento:areia média) - Revestimento interno e externo até 1:6 (cimento:areia média).

**Traços recomendados de argamassa:**

- Assentamento até 1:6 (cimento e areia média);
- Revestimento interno e externo até 1:6 (cimento e areia média).

## CONSUMO APROXIMADO

100 ml/saco de cimento (50kg).

## RENDIMENTO POR EMBALAGEM

Pouch 900 mL	até 450 kg de cimento	9 sacos de cimento (50 kg)
Pouch 3,6 L	até 1.800 kg de cimento	36 sacos de cimento (50 kg)
Galão 3,6 L	até 1.800 kg de cimento	36 sacos de cimento (50 kg)
Balde 18 L	até 9.000 kg de cimento	180 sacos de cimento (50 kg)

## LIMITAÇÕES DE USO

- O produto deve ser misturado para fazer sua homogeneização antes da utilização;
- O produto deve ser aplicado com tempo estável – não chuvoso;
- O produto não deve ser utilizado junto com outros aditivos ou cal;
- O produto não deve ser utilizado em argamassas poliméricas impermeabilizantes (mono ou bicomponente rígidas ou flexíveis);
- O produto não deve ser utilizado como impermeabilizante;
- O produto não deve ser aplicado na forma de pintura;
- Cuidado para evitar sua perda de dosagem no consumo do produto;
- O tempo de cura pode variar a depender das condições climáticas, temperatura e umidade do ar.

## ATENÇÃO

- Utilizar areia grossa ou excessivamente fina e cimento com altos teores de adições, como CPIII, CPIV e CPV, podem causar perda de resistência e fissuração da argamassa;
- Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para se determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o cimento a ser usado;
- Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de oleosidade. Deverá

# VEDALIT

ser preparada conforme recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Procedimento;

- Superfícies demasiadamente lisas devem ser apicoadas VEDALIT também é fornecido em pó **VEDALIT EM PÓ**.

## EMBALAGEM

- **Pouch 900 mL**  
Dimensões: 9,5 x 17 x 27 cm

GTIN	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321128567	38244000	0,92 kg	0,94 kg

- **Pouch 3,6 L**  
Dimensões: 26,5 x 14 x 29,2 cm

GTIN	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321129601	38244000	3,7 kg	3,7 Kg

- **Galão 3,6 L**  
Dimensões: 31 x 14,5 x 14,5 cm

GTIN	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321129090	38244000	3,7 kg	3,9 Kg

- **Balde 18 L**  
Dimensões: 33,7 x 30,3 x 26,4 cm

GTIN	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321117837	38244000	18,5 Kg	19,35 Kg

## ARMAZENAMENTO

- Estocar o produto em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- O produto deve ser armazenado evitando o contato com o solo, em pallets ou prateleiras por exemplo;
- A embalagem do produto deve ser mantida sempre fechada;
- O produto não deve ficar ao alcance de crianças e animais;
- Deve-se respeitar às indicações de empilhamento descritas na embalagem.

# VEDALIT

## PRIMEIROS SOCORROS

**Contato com os olhos:** Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

**Contato com a pele:** Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.

**Inalação:** Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

**Ingestão:** Não provocar vômito. Se os sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

## MEIO AMBIENTE

Contatar o órgão ambiental local, no caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

## EPI (Equipamento de proteção individual)

- Calçado de segurança;
- Luva de borracha ou PU;
- Óculos de segurança;
- Vestimenta adequada.

## IMPORTANTE

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas na nossa experiência.

Entretanto, como fabricantes, apenas nos compete indicar os procedimentos genéricos para a correta execução dos serviços, os quais devem ser realizados por profissionais habilitados, seguindo adequada metodologia de preparo das superfícies e aplicação dos produtos.

Assim sendo, embora assegurando integralmente a qualidade de nossos produtos, não podemos assumir qualquer responsabilidade por insucessos decorrentes de falhas executivas, visto que não acompanhamos os respectivos serviços.

Recomendamos, caso não se tenha conhecimento sobre o comportamento do produto em situações específicas, fazer a realização de ensaios prévios.

Em casos de dúvidas sobre aplicação de nossos produtos entre em contato com nossos canais de atendimento: **SAC: 0800 833 2248**. Site: [www.vedacit.com.br](http://www.vedacit.com.br).