

ACQUELLA BLOCK

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ACQUELLA BLOCK é um impermeabilizante de reparo à base água desenvolvido para solucionar problemas pontuais de infiltrações tanto em áreas internas como externas. Este produto forma uma película extremamente forte, aderente a diversos tipos de substratos, que preenche e veda completamente a área onde foi aplicada. Altamente impermeável, resistente a intempéries e repele toda a água.

VANTAGENS

- Pronto pra uso;
- Fácil aplicação;
- Ótima aderência;
- Secagem rápida;
- Alta elasticidade e flexibilidade;
- Resistente aos raios U.V;
- Não contém solventes.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Aparência	Incolor
Composição química	Resina de poliuretano, aditivos, fungicida e bactericida
Densidade	1,05 g/cm ³
pH	8,5 – 9,5
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)	< 50 g/l
Tempo de cura	Camadas espessas: 2 horas Camadas finas: 1 hora Cura total: 7 dias
Validade	18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem

NORMAS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 13245 – Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície.

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação:

- Calhas;
- Telhados;
- Azulejos e cerâmicas;
- Vazamentos em box de banheiro;
- Madeiras;
- Paredes;

ACQUELLA BLOCK

- Rejuntas.

OBS: Para aplicações em áreas diferentes das indicadas nesta ficha, consulte nosso **SAC**.

b) Preparo do substrato:

Antes de aplicar o **ACQUELLA BLOCK**, certifique-se que o substrato esteja limpo, sem partes soltas, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como desmoldantes, agentes de cura química, graxa, óleo, tintas, entre outros. Madeiras devem ser lixadas, e o pó eliminado. Caso haja falhas ou fissuras no é recomendado tratar e corrigi-las antes da aplicação do produto.

c) Preparo do produto:

O **ACQUELLA BLOCK** vem pronto para uso. Homogeneizar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

d) Aplicação:

Aplicar o **ACQUELLA BLOCK** com pincel de forma uniforme cobrindo toda a área, aplicar de duas a três demãos. Pode ser aplicado em superfícies horizontais e verticais sem escorrimento como: paredes exteriores, peitoris de janelas, cantos, partes de pisos cerâmicos e azulejos com vazamentos etc. Em superfícies de maior porosidade ou que acumulam água, mais demãos podem ser necessárias.

Para a aplicação do **ACQUELLA BLOCK** sobre reboco novo, é recomendado aguardar a cura de no mínimo 28 dias. Para a aplicação em reboco fraco, paredes com cal ou calcinadas, superfícies soltas ou mal aderidas é recomendado que estas sejam raspadas ou escovadas até remoção completa das partes soltas.

RENDIMENTO POR EMBALAGEM

Embalagem	Rendimento
175 g	de 1,3 a 2,6 m ²
400g	de 3 a 6 m ²

OBS: O rendimento pode variar em função da porosidade da superfície aplicada.

LIMITAÇÕES DE USO

- O produto deve ser aplicado com tempo estável – não chuvoso;
- O produto não pode ser aplicado em superfícies lisas sem aderência;
- O produto não deve ser aplicado em superfícies com sujidade e enceradas;
- O produto não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas;
- O produto não deve ser aplicado em superfícies cuja temperatura esteja abaixo de 10°C ou acima de 37°C.
- O produto não deve ser aplicado sobre superfícies desmoldantes exemplos: tintas, óleos, manta asfáltica, manta acrílica, resinas em geral e outros impermeabilizantes;
- O produto não deve ser aplicado sobre áreas com mofo, sendo necessária a limpeza do local antes;
- O produto não deve receber assentamento de pedras ou acabamento diretamente sobre ele;
- O tempo de cura pode variar a depender das condições climáticas, temperatura e umidade do ar.

ACQUELLA BLOCK

ATENÇÃO

- **Ressaltamos:** O produto não é indicado como sistema de impermeabilização e sim como REPARO TEMPORÁRIO para infiltrações e vazamentos ;
- O consumo do produto pode variar entre cada demão a depender do substrato e da forma de aplicação;
- Para aplicações em áreas onde a temperatura esteja acima de 35 °C, a viscosidade do produto pode ser afetada;

EMBALAGEM

- **Pote 175 g**
Dimensões: 6,8 x 6,8 x 1 cm

GTIN	Classificação fiscal	Código interno	Peso líquido	Peso bruto
7897321130072	32091010	133007 (unitário) 148121 (caixa)	175 g	207,05 g

- **Pote 400 g**
Dimensões: 7,5 x 12 x 12 cm

GTIN	Classificação fiscal	Código interno	Peso líquido	Peso bruto
7897321129731	32091010	132973 (unitário) 148100 (caixa)	400 g	450 g

ARMAZENAMENTO/ARMAZENAMENTO

- Estocar o produto em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- O produto deve ser armazenado evitando o contato com o solo, em pallets ou prateleiras por exemplo;
- A embalagem do produto deve ser mantida sempre fechada;
- O produto não deve ficar ao alcance de crianças e animais;
- Deve-se respeitar às indicações de empilhamento descrito na embalagem.

PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.

Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

Ingestão: Não provocar vômito. Se os sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

MEIO AMBIENTE

Contatar o órgão ambiental local, no caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707

ACQUELLA BLOCK

1767 / 0800 117 2020. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)

- Calçado de segurança;
- Luva de látex ou PU;
- Óculos de segurança;
- Vestimenta adequada.

IMPORTANTE

As informações contidas nesta ficha técnica são baseadas na nossa experiência.

Entretanto, como fabricantes, apenas nos compete indicar os procedimentos genéricos para a correta execução dos serviços, os quais devem ser realizados por profissionais habilitados, seguindo adequada metodologia de preparo das superfícies e aplicação dos produtos.

Assim sendo, embora assegurando integralmente a qualidade de nossos produtos, não podemos assumir qualquer responsabilidade por insucessos decorrentes de falhas executivas, visto que não acompanhamos os respectivos serviços.

Recomendamos, caso não se tenha conhecimento sobre o comportamento do produto em situações específicas, fazer a realização de ensaios prévios.

Em casos de dúvidas sobre aplicação de nossos produtos entre em contato com nossos canais de atendimento: **SAC: 0800 833 2248**. Site: www.vedacit.com.br.