

VEDACIT VEDAPREN BRANCO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

VEDAPREN BRANCO é uma membrana elastomérica, pronta para uso, aplicada a frio e moldada no local. Forma uma proteção impermeável com características de flexibilidade, elasticidade e aderência. Em coberturas e lajes a membrana pode ficar exposta, pois resiste às intempéries e reflete os raios solares proporcionando melhor conforto térmico nas áreas internas. Também pode ser utilizada em áreas internas molhadas e molháveis, podendo receber o assentamento cerâmico diretamente sobre o produto.

VANTAGENS:

- Pronto pra uso;
- Fácil aplicação em demãos;
- Alta flexibilidade e elasticidade;
- Resistente aos raios U.V;
- Aceita assentamento cerâmico;
- Produto de fácil manutenção;
- Não contém solventes.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS:

Base Química	Copolímero acrílico em dispersão aquosa
Cor	Branco Fosco
Densidade	1,28 g/cm ³
pH	8,5 a 9,5
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)	47 g/L
Validade	24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem

NORMA DE REFERÊNCIA:

ABNT NBR 13321 – Membrana acrílica para impermeabilização (Classe C e P).

ABNT NBR 9575 – Impermeabilização – Sistemas e projetos;

ABNT NBR 9574 – Execução de impermeabilização.

Requisitos - CLASSE C – Coberturas	Parâmetros
Absorção de água 7 dias – máximo	15 %
Alongamento na ruptura – mínimo	100 %
Determinação de resistência de aderência - Método B – mínimo	0,5 MPa
Resistência à tração no ponto máximo – mínimo	1,5 MPa
Resistência à tração no ponto máximo após envelhecimento 1000 h – mínimo	1,5 MPa
Alongamento na ruptura após o envelhecimento – mínimo	100 %

VEDACIT VEDAPREN BRANCO

Requisitos - CLASSE P – Protegida	Parâmetros
Absorção de água 7 dias – máximo	12%
Alongamento na ruptura – mínimo	100%
Alongamento na ruptura após imersão 7 dias – mínimo	100%
Determinação de resistência de aderência – Método B – mínimo	0,5 MPa
Determinação de resistência de aderência à tração após imersão – mínimo	0,5 MPa
Resistência à tração no ponto máximo – mínimo	1,5 MPa
Resistência à tração no ponto máximo após imersão 7 dias – mínimo	0,9 MPa

INSTRUÇÕES DE USO:

a) Campos de aplicação:

COBERTURAS – Áreas expostas sem necessidade de proteção sobre a membrana:

- Áreas técnicas;
- Áreas de barriletes;
- Calhas de concreto;
- Coberturas inclinadas como abóbada, sheed, cúpula ou marquise de concreto;
- Lajes maciças de concreto armado ou pré-moldadas, com acesso eventual para limpeza ou manutenção;
- Lajes sob telha;
- Telhas de concreto e fibrocimento.

PROTEGIDAS – Áreas com a necessidade de proteção mecânica ou revestimento cerâmico sobre a membrana:

- Áreas gourmet, varandas;
- Banheiros e lavabos;
- Cozinhas e lavanderias;
- Lajes transitáveis.

Para aplicações em áreas diferentes das indicadas nesta ficha, consulte nosso **SAC**.

b) Preparo do substrato:

Para aplicação do impermeabilizante, a base deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como: agentes de cura química, desmoldantes, graxa, óleo, tintas, entre outros.

Regularização do rodapé:

Recomenda-se deixar uma área com altura mínima de 40 cm em relação à regularização do piso e 3 cm de profundidade para encaixe da membrana acrílica. Para aumentar a aderência entre alvenaria e concreto, aplicar chapisco no traço 1:3 (cimento Portland:areia média) aditivado com adesivo para chapisco, como o **BIANCO** (diluição 1:2 - adesivo:água). Aguardar no mínimo 3 dias de cura do chapisco para regularização do rodapé.

Executar a regularização na altura de 30 cm com argamassa no traço 1:4 (cimento Portland:areia média) arredondando arestas e manter somente os cantos com raio mínimo de 5 cm.

Regularização do piso:

Para garantir a aderência entre a camada de regularização e a base de concreto, deve estar limpa e umedecida. Inicialmente, preparar um composto para chapisco utilizando um adesivo de alto desempenho como o **BIANCO**. Diluir

VEDACIT VEDAPREN BRANCO

o adesivo em água na proporção de 1 parte de **adesivo**:2 partes de água, e em seguida amolentar a argamassa para chapisco no traço indicado de 1 parte cimento Portland:3 partes de areia média, após o preparo, espalhar o chapisco vassourado, em seguida, iniciar a execução do contrapiso de regularização com argamassa no traço 1:4 (cimento Portland:areia média) com espessura mínima de 2 cm e com caimento em direção aos coletores como indicado abaixo:

- 0,5% para áreas internas com acabamento cerâmico;
- 1% para áreas externas com acabamento cerâmico;
- 2% para áreas expostas sem tráfego e sem acabamento cerâmico.

Aguardar cura mínima de 7 dias da argamassa de regularização para iniciar a aplicação da membrana acrílica.

Regularizações já existentes:

Certifique-se que o substrato esteja sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como desmoldantes, agentes de cura química, graxa, óleo, tintas, entre outros. Caso existam fissuras e trincas, limpá-las removendo o pó e aplicar 1 demão do **VEDAPREN BRANCO** diluída em 10% de água limpa. Aguardar a secagem e colocar em toda a extensão das fissuras e trincas uma tira (largura mínima de 10 cm), da tela de poliéster para impermeabilização, como a **TELA ESTRUTURANTE POLIÉSTER**, que servirá de reforço. Em seguida, aplicar outra demão do **VEDAPREN BRANCO**, sem diluição. Aguardar o tempo de secagem do produto antes de iniciar a aplicação em toda área.

Detalhes da regularização:

- Arestas e quinas devem estar arredondadas;
- Os cantos devem estar arredondados com raio mínimo de 5 cm;
- Deixar a membrana líquida embutida no rodapé em relação ao reboco de acabamento;
- Certificar-se da correta fixação dos coletores e tubulações;
- Superfícies em PVC (ralos, coletores de água pluvial e tubos passantes), devem ser lixados previamente a fim de garantir a aderência da membrana acrílica.

c) Preparo do produto:

Produto pronto para uso. Homogeneizar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

d) Aplicação:

Antes de iniciar a impermeabilização da área, o substrato deve estar limpo, seco, íntegro e sem impregnação de produtos que prejudiquem sua aderência.

VEDAPREN BRANCO é aplicado com pincel, trinchinha ou vassoura de cerdas macias, deve ser aplicado em demãos, com intervalo mínimo de 1 a 4 horas de secagem para áreas externas, à temperatura de 25 °C / 50% UR, respeitando o consumo mínimo por m² para cada área.

• APLICAÇÃO 1ª DEMÃO:

Apenas na 1ª demão, **VEDAPREN BRANCO** deve ser diluído em, no máximo, 15% de água limpa para aderência do produto na regularização (contrapiso). Recomenda-se despejar em pequenas quantidades o produto da embalagem e, simultaneamente, espalhar sobre a superfície a ser impermeabilizada. Iniciar pelos rodapés subindo, no mínimo, 30 cm no encaixe previsto da regularização. Seguir com os pontos críticos e concluir a área do piso.

• APLICAÇÃO 2ª DEMÃO:

Entre a 1ª e a 2ª demão, utilizar a tela de poliéster como o **TELA ESTRUTURANTE POLIÉSTER** em pontos críticos como arestas, cantos, juntas, ralos, tubos emergentes, entre outros. Acomodar a tela sobre a 1ª demão já seca, em seguida, iniciar a aplicação da 2ª demão do **VEDAPREN BRANCO** e aguardar a secagem. A tela estruturante também pode ser utilizada em toda extensão da área impermeabilizada, de acordo com a necessidade e características do local.

VEDACIT VEDAPREN BRANCO

Certificar que a aplicação esteja uniforme e sem falhas. Em caso de falhas encontradas, deve-se fazer o reparo pontual.

- **APLICAÇÃO 3ª e 4ª DEMÃO:**

Iniciar a aplicação das demais demãos com **VEDAPREN BRANCO** sem diluição e aguardar a secagem. Certificar-se que a aplicação esteja uniforme e sem falhas. Em caso de falhas encontradas, deve-se fazer o reparo pontual. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 3 dias para a cura do produto, considerando temperatura de 25°C / 50% UR.

Após a cura, deve-se comprovar a estanqueidade da área impermeabilizada por, no mínimo, 72 horas.

O teste de estanqueidade deve ser realizado fechando-se todos os coletores e adicionando-se uma lâmina de água de no mínimo 5 cm em relação ao ponto mais alto do local impermeabilizado. A lâmina de água deve ser mantida por, no mínimo, 72 horas para comprovar a estanqueidade do sistema.

Detalhes da aplicação:

- Em rodapés, a impermeabilização deve ser executada na altura mínima de 30 cm;
- Em banheiros, na parede hidráulica, subir a impermeabilização na vertical em no mínimo 120 cm ou até a altura do registro;
- Em condições adversas de temperatura e umidade relativa do ar (UR), assim como ambientes internos, o tempo de secagem entre demãos e período de cura podem sofrer alterações.

e) Proteção Mecânica:

VEDAPREN BRANCO é resistente às intempéries e dispensa a execução de proteção mecânica em áreas externas sem tráfego.

Este sistema aceita o revestimento cerâmico diretamente sobre a impermeabilização.

Certificada a estanqueidade e com a superfície limpa e seca, iniciar o assentamento cerâmico utilizando uma argamassa colante de classificação AC II ou AC III, conforme característica da placa cerâmica e recomendação dos fabricantes.

É necessário certificar-se que durante o procedimento de assentamento cerâmico não haja danos à área impermeabilizada que comprometam sua estanqueidade como: queda de ferramentas, entre outros.

Devem ser previstas juntas de dilatação e dessolidarização no revestimento cerâmico para suportar os esforços à qual a área estará sujeita. O preenchimento dessas juntas deve ser executado no término do assentamento cerâmico e rejuntamento, utilizando um selante como o **SELANTE PU 40**.

Este sistema de impermeabilização dispensa o uso de proteção mecânica (contrapiso). Caso seja necessário executar a proteção mecânica, deve-se utilizar uma camada separadora como a **CAMADA SEPARADORA** entre a impermeabilização e a argamassa, e a proteção deve conter juntas de dilatação e dessolidarização previstas em projeto.

f) Manutenção:

Em caso de áreas expostas, sem revestimento cerâmico, a manutenção deve ser prevista, no máximo, em até 3 anos para renovar a sua superfície, prolongar a durabilidade da impermeabilização e consequentemente a vida útil da edificação. Verificar sinais de infiltração ou falhas de impermeabilização exposta, de acordo com a ABNT NBR 5674 – Manutenção de edificações – Requisitos mínimos para sistema de gestão de manutenção.

Antes de iniciar a aplicação do **VEDAPREN BRANCO**, a superfície deve estar limpa, seca, íntegra e sem impregnação de produtos que prejudiquem sua aderência. Deve-se aplicar uma demão com consumo mínimo de 0,5 kg/m².

O produto **VEDAPREN BRANCO** é considerado manutenível, de acordo com a ABNT NBR 15575 - Edificações habitacionais – Desempenho.

VEDACIT VEDAPREN BRANCO

CONSUMO MÍNIMO POR M²/ ÁREA:

Coberturas: Áreas expostas, sem revestimento cerâmico, com ou sem utilização de tela de poliéster	1,2 kg/m ² Aplicado em 3 demãos
Protegidas: Áreas com revestimento cerâmico, com ou sem utilização de tela de poliéster	1,8 kg/m ² Aplicado em 4 demãos

OBSERVAÇÃO: O consumo pode sofrer variações dependendo das condições de rugosidade da superfície.

RENDIMENTO POR EMBALAGEM:

Embalagens	Consumo (kg/m ²)	Rendimento (m ²)
Galão 4,5 Kg	1,2 kg/m ²	até 3,7 m ²
	1,8 kg/m ²	até 2,5 m ²
Balde 18 Kg	1,2 kg/m ²	até 15 m ²
	1,8 kg/m ²	até 10 m ²
Tambor 200 Kg	1,2 kg/m ²	até 166 m ²
	1,8 kg/m ²	até 111 m ²

LIMITAÇÕES DE USO:

- Este produto não deve ser aplicado em reservatórios e piscinas;
- Não indicado para áreas sujeitas à pressão negativa;
- Em áreas com tráfego, o produto deve receber proteção mecânica ou revestimento cerâmico;
- Não aplicar em substratos úmidos e com tempo chuvoso;
- Certificar-se de que não haverá empoçamentos sobre a membrana.

ATENÇÃO:

- Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, recomenda-se que sejam executados por profissionais habilitados, já que não acompanhamos os respectivos serviços executados.
- **Ressaltamos:** a aplicação em demãos é apenas o método de aplicar o produto; o que garantirá a estanqueidade do sistema é o consumo mínimo por m² e a execução do serviço sem falhas.
- Aplicar com tempo estável durante aplicação e período de cura do produto. O tempo de secagem varia de acordo com a temperatura ambiente e umidade relativa do ar.
- Recomenda-se cobrir objetos a fim de evitar danos com respingos.
- Para áreas de grandes dimensões ou grandes movimentações, deve-se consultar um projetista de impermeabilização para dimensionamento do sistema.
- Não aplicar demão muito espessa (acima de 1,0 mm), pois pode ocasionar a secagem parcial, comprometendo a perda de desempenho do produto e aumentar o tempo de secagem entre as demãos.

VEDACIT VEDAPREN BRANCO

ARMAZENAMENTO:

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

- **Galão de 4,5 Kg:** Máximo de 45 Pct c/ 4 galões por pallet;
- **Balde 18 Kg:** Máximo de 36 baldes por pallet;
- **Tambor 200 Kg:** Máximo de 04 tambores por pallet.

EMBALAGENS:

- **Galão 4,5 kg**

Dimensões: 19,4 x 19,4 x 19,6 cm



GTIN	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321131529	32091010	4,5 Kg	4,66 Kg

- **Balde 18 kg**

Dimensões: 31,4 x 31,4 x 34,2 cm



GTIN	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321131567	32091010	18,00 Kg	18,7 Kg

PRIMEIROS SOCORROS:

Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.

Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

MEIO AMBIENTE:

Contatar o órgão ambiental local, no caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

VEDACIT VEDAPREN BRANCO

EPI (Equipamento de proteção individual):

- Bota de segurança;
- Luva de borracha ou PU;
- Óculos de segurança;
- Vestimenta adequada.

IMPORTANTE:

As informações contidas nesta ficha são baseadas na nossa experiência.

Entretanto, como fabricantes, apenas nos compete indicar os procedimentos genéricos para a correta execução dos serviços, os quais devem ser realizados por profissionais habilitados, seguindo adequada metodologia de preparo das superfícies e aplicação dos produtos.

Assim sendo, embora assegurando integralmente a qualidade de nossos produtos, não podemos assumir qualquer responsabilidade por insucessos decorrentes de falhas executivas, visto que não acompanhamos os respectivos serviços. Recomendamos, caso não se tenha conhecimento sobre o comportamento do produto em situações específicas, fazer a realização de ensaios prévios.

Em casos de dúvidas sobre aplicação de nossos produtos entre em contato com nossos canais de atendimento: **SAC: 0800 833 2248**. Site: www.vedacit.com.br.