

VEDACIT VEDAPREN PAREDE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

VEDACIT VEDAPREN PAREDE é uma pintura emborrachada impermeável e elástica, à base de copolímeros acrílicos, que protege as paredes externas e fachadas contra batida de chuva. Além de repelir a água com efeito gota, tem a característica de selar, impermeabilizar e dar acabamento com maior cobertura e conforto térmico. Pode ser aplicado sobre reboco, concreto e fibrocimento. Após ser aplicado, o produto pode receber pintura de acabamento de base acrílica das linhas Premium ou Standard, textura acrílica, ou pigmentação em tons claros.

VANTAGENS:

- Produto pronto para uso de fácil aplicação;
- Hidrorrepelente (efeito gota);
- Alta Flexibilidade e elasticidade;
- Sela, impermeabiliza e dá acabamento;
- Resiste aos raios UV e a intempéries;
- Conforto térmico;
- Pode ser pigmentado (líquido) em tons claros;
- Pode receber pintura de acabamento;
- Dificulta a formação de fungos e mofos.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS:

Cor	Branco
Tipo de acabamento	Fosco
Base Química	Copolímero acrílico em dispersão aquosa
Densidade	1,25 g/cm ³
pH	8,5 a 9,5
Viscosidade	12.000 a 20.000 cPs A 20 rpm com Spindle 5
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)	0,095 g/L
Secagem ao toque	60 minutos
Intervalo entre demãos (25°C / 50% UR)	4 horas 1º demão 2 horas – 2º e 3º demão 4 horas
Validade	24 Meses – A partir da data de fabricação impressa na embalagem

NORMA DE REFERÊNCIA:

ABNT NBR 13321 – Membrana acrílica para impermeabilização – Classe F.

VEDACIT VEDAPREN PAREDE

Requisitos - CLASSE F	Parâmetros
Absorção de água 7 dias – máximo	15 %
Alongamento na ruptura – mínimo	100 %
Resistência à tração no ponto máximo – mínimo	1,5 MPa
Determinação de resistência de aderência Método B – mínimo	0,5 MPa

INSTRUÇÕES DE USO:

a) Campos de aplicação:

- Empenas cegas e fachadas sem abertura;
- Paredes e fachadas externas sujeitas a batida de chuva;
- Parede de concreto;
- Parede de fibrocimento;
- Reboco externo - argamassas convencionais ou industrializadas;
- Bloco de concreto aparente;
- Muros – nos quais não deve existir nenhum tipo de umidade por trás da pintura impermeável (ascendente, capilar ou muro de arrimo).

*Este produto é exclusivamente para áreas externas, e não deve ser utilizado para impermeabilizar ambientes internos.

b) Preparo do substrato:

• Reboco, concreto e fibrocimento novo:

Antes de iniciar a aplicação do **VEDACIT VEDAPREN PAREDE**, o reboco ou concreto devem ter, no mínimo, 28 dias de cura. Devem estar limpas, secas, íntegras e sem impregnação de produtos ou impurezas que prejudiquem performance da pintura impermeabilizante. Devem atender às recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas.

Havendo fissuras ou trincas, devem ser corrigidas antes da pintura impermeável com selante acrílico como o **VEDACIT SELANTE ACRÍLICO**. Consulte a ficha técnica.

• Reboco, concreto e fibrocimento existente:

Certifique-se que as áreas estejam íntegras e resistentes, caso estejam, devem ser feitos os procedimentos para a limpeza das superfícies: preparar a solução com água sanitária e água limpa em partes iguais, e em seguida aplicar sobre as superfícies até ficarem totalmente saturadas. Deixe agir por, no mínimo, 6 horas e enxaguar as superfícies com o equipamento hidrolavadora de alta pressão. Aguardar o tempo mínimo de 72 horas, com temperatura de 25°C. Havendo a impregnação de algas, bolores e mofos mais acentuados, repetir o procedimento de limpeza.

• Reboco, concreto e fibrocimento com pintura:

Devem ser lixados, até a remoção total da pintura existente, posteriormente efetuar o sistema de limpeza e secagem, conforme a orientação abaixo.

• Bloco de concreto aparente:

Antes de iniciar a aplicação do produto sobre o bloco de concreto, verifique a existência de aberturas e falhas na argamassa de assentamento. Essas devem ser preenchidas antes da execução da impermeabilização. Após a última

VEDACIT VEDAPREN PAREDE

demão, verifique novamente possíveis áreas em aberto e as corrija pontualmente aplicando mais demãos do impermeabilizante.

- **Rodapés externos com umidade:**

A umidade deve ser tratada antes de realizar a pintura impermeável.

Deve-se cobrir objetos, caixilhos, portas, pisos, vidros, entre outros, a fim de evitar danos com respingos.

c) Preparo do produto:

Produto pronto para uso. Homogeneizar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

Produto pronto para uso. Misturar o **VEDACIT VEDAPREN PAREDE** antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

Pigmentação: Caso deseje adicionar pigmento no produto **VEDACIT VEDAPREN PAREDE**, em cores claras, adicionar até 50 ml na embalagem de galão 3,6 kg, adicionar até 40 ml na embalagem 3,6 litros, adicionar até 250 ml (05 bisnagas 50 ml) embalagem de balde 18 kg ou lata 20 kg.

Pigmentação: Caso deseje adicionar pigmento no produto **VEDACIT VEDAPREN PAREDE**, em cores claras:

- adicionar até 50 ml na embalagem de galão 3,6 kg;
- adicionar até 40 ml na embalagem 3,6 litros;
- adicionar até 250 ml (05 bisnagas 50 ml) embalagem de balde 18 kg ou lata 20 kg.

É recomendado o uso do misturador mecânico de média rotação para obter a eficiência da mistura do produto, até atingir a uniformidade da cor, sem vestígio da cor branco.

d) Aplicação

VEDACIT VEDAPREN PAREDE é aplicado como pintura com rolo de lã, pincel ou trincha em no mínimo 3 demãos, respeitando o consumo mínimo por m², com intervalo de 4 horas entre cada demão, a uma temperatura de 25°C / 50% UR. Durante a execução e cura, o tempo deve estar estável sem a interferência de chuva.

Apenas na 1ª demão, **VEDACIT VEDAPREN PAREDE** deve ser diluído em, no máximo, 1 parte de água limpa para 10 partes do produto. Aguardar 2 horas de secagem somente na 1º demão, para demais demãos, sem a diluição, aguardar intervalo mínimo de 4 horas à temperatura de 25 °C / 50% UR.

Lavar as ferramentas com água e sabão, logo após o uso.

Finalizada a impermeabilização, certifique-se que a área não apresente nenhuma falha ou qualquer ponto em aberto, para garantir a estanqueidade.

Em muros, deve-se promover a proteção do topo com pingadeiras ou rufos, a fim de impedir a entrada de água.

Aguardar, no mínimo, 72 horas de cura do produto **VEDACIT VEDAPREN PAREDE** conforme a temperatura de 25 °C / 50% UR.

Sobre a pintura impermeável pode ser aplicado acabamento como:

Pintura: de base acrílica das linhas Premium e Standard.

VEDACIT VEDAPREN PAREDE

Textura: de base acrílica como grafiato ou rolado.

CONSUMO MÍNIMO POR M²:

g/m ² /demão	mL/m ² /demão
120 g/m ² /demão	100 mL/m ² /demão

*O consumo por m² pode variar conforme as condições de porosidade e rugosidade das superfícies, neste caso, avaliar a necessidade de aplicar mais demãos para garantir a estanqueidade.

RENDIMENTO POR EMBALAGEM:

Embalagens	Rendimentos (m ²)
Galão 3,6 Kg	até 30 m ² / demão
Galão 4,4 Kg	até 36 m ² / demão
Balde 18 Kg	até 150 m ² / demão
Balde 20 Kg	até 166 m ² / demão

LIMITAÇÕES DE USO:

- Não indicado para lajes, piscinas e reservatórios;
- Não aplicar em dia chuvoso;
- Durante o período da execução do serviço e cura, o tempo deve estar estável sem a interferência de chuva;
- Não aplicar o produto **VEDACIT VEDAPREN PAREDE** sobre massa corrida, seja acrílica ou PVA;
- Não executar nenhum tipo de revestimento sobre o **VEDACIT VEDAPREN PAREDE**, como cerâmica e pedras.

ATENÇÃO:

- Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, recomenda-se que sejam executados por profissionais conhecedores do segmento de impermeabilização, já que não acompanhamos os respectivos serviços.
- **Ressaltamos:** a aplicação em demãos é apenas o método de aplicar o produto; o que garantirá a estanqueidade do sistema é o consumo mínimo por m² e a execução do serviço sem falhas.
- A secagem do produto pode variar de acordo com a temperatura ambiente e umidade relativa do ar (UR).
- **Manutenção:** Deve ser previsto em até 3 anos, realizando os procedimentos de limpeza, descritos no item b, e aplicação de 1 a 2 demãos, conforme ABNT NBR 5674/ 2012 - Manutenção de Edificações - Requisitos para o sistema de Gestão de manutenção.
- **Advertência:** Não aplique demãos espessas, pois isso pode ocasionar a secagem parcial, comprometendo o desempenho do produto e aumentando o tempo de secagem entre as demãos.

ARMAZENAMENTO:

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

VEDACIT VEDAPREN PAREDE

EMBALAGEM:

- **Galão 3,6 kg**

Dimensões: 19,4 x 19,4 x 19,6 cm



GTIN	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321120219	32091010	3,6 Kg	3,76 Kg

- **Galão 4,4 kg**

Dimensões: 16,7 x 16,7 x 18,7 cm



GTIN	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321119442	32091010	4,40 Kg	4,72 Kg

- **Balde 18 kg**

Dimensões: 31,4 x 31,4 x 34,2 cm



GTIN	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321120233	32091010	18,00 Kg	18,70 Kg

- **Balde 20 kg**

Dimensões: 23,6 x 23,6 x 34,8 cm



GTIN	Classificação fiscal	Peso líquido	Peso bruto
7897321128604	32091010	20,00 Kg	21,07 Kg

VEDACIT VEDAPREN PAREDE

PRIMEIROS SOCORROS:

Contato com os olhos: Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar um médico.

Contato com a pele: Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.

Inalação: Remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: Não provocar vômito. Se sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

MEIO AMBIENTE:

Contatar o órgão ambiental local, no caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos. Contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência: 0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual):

- Bota de segurança;
- Luva de PVC ou PU;
- Óculos de segurança;
- Vestimenta adequada.

IMPORTANTE:

As informações contidas nesta ficha são baseadas na nossa experiência.

Entretanto, como fabricantes, apenas nos compete indicar os procedimentos genéricos para a correta execução dos serviços, os quais devem ser realizados por profissionais habilitados, seguindo adequada metodologia de preparo das superfícies e aplicação dos produtos.

Assim sendo, embora assegurando integralmente a qualidade de nossos produtos, não podemos assumir qualquer responsabilidade por insucessos decorrentes de falhas executivas, visto que não acompanhamos os respectivos serviços.

Recomendamos, caso não possua conhecimento sobre o comportamento do produto em situações específicas, fazer a realização de ensaios prévios.

Em casos de dúvidas sobre aplicação de nossos produtos entrar em contato com nossos canais de atendimento:

SAC: 0800 833 2248. Site: www.vedacit.com.br