

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

PRO PRIMER PARA MANTAS ASFÁLTICAS é uma solução asfáltica indicada para imprimação na colagem de mantas asfálticas, fitas autoadesivas e membranas asfálticas. Apresenta secagem rápida e alto poder de aderência em diversos tipos de superfícies.

VANTAGENS:

- Fácil aplicação;
- Produto pronto para o uso;
- Aderência em diversos tipos de superfícies;
- Atende aplicação dos impermeabilizante à quente e a frio;
- Maior reaproveitamento das ferramentas de aplicação.

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

Cor	Preto
Aparência	Líquido
Densidade	0,92 g/cm ³
Base química	Asfalto em solvente
Viscosidade	< que 70s
VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)	63,9%
Validade	24 meses

NORMAS

Produto normalizado pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)

NBR 9686 - Solução e emulsão asfálticas, empregadas como material de imprimação na impermeabilização;

NBR 9574 – Execução impermeabilização;

NBR 9575 – Impermeabilização - seleção e projeto.

INSTRUÇÕES DE USO

a) Campos de aplicação

- Argamassa de regularização e reboco;
- Concreto;
- Fibrocimento;
- Telhas cerâmicas, concreto e fibrocimento;
- Madeira;
- Metálica (telha e rufo).

Para aplicações em áreas diferentes das indicadas nesta ficha, consulte nosso **SAC**.

b) Preparo do substrato

A superfície a ser imprimada: deve estar, limpa, seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros.

Sobre regularização: deve ter caimento mínimo em direção aos ralos ou condutores de água. As arestas devem ser arredondadas e manter somente os cantos com raio mínimo de 5 cm, aguardar a cura mínima de 7 dias da argamassa de regularização para aplicação do primer asfáltico.

Para aplicação de mantas asfálticas verificar antes da aplicação se a superfície não apresenta saliências, bordas ou fissuras que possam danificar a manta.

Em superfícies de concreto, fibrocimento, telhas (cerâmica, concreto, fibrocimento), madeira e metálica (telha e rufo) a superfície deve estar limpa e seca para aplicação do primer asfáltico.

c) Aplicação

PRO PRIMER PARA MANTAS ASFÁLTICAS BASE ÁGUA é aplicado puro, a frio, em apenas 1 demão, usando broxa, trincha, rolo de pelo de carneiro ou vassoura de cerdas macias. Misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação. A manta manta asfáltica, fita multiuso e superfície metálica pode ser aplicada entre 3 a 5 horas, na temperatura de 25 °C, após o término da imprimação, dependendo das condições de temperatura e ventilação do local.

Limpeza das Ferramentas: lavar com água, imediatamente após o uso.

LIMITAÇÕES DE USO:

- Não aplique o produto sobre substrato úmido ou em condições de tempo chuvoso.
- Evite deixar o produto exposto por muito tempo antes da aplicação do impermeabilizante.
- Não aplique o produto sobre pinturas, demarcações ou sistemas de impermeabilização existentes que sejam incompatíveis com a manta asfáltica.
- Assegure-se de que a superfície esteja adequadamente regularizada antes da aplicação do produto.
- Este produto deve ser exclusivamente utilizado como primer para aplicação de impermeabilizantes asfálticos.
- Não aplique o produto em excesso.
- Não aplique o primer asfáltico sobre superfície de argamassa com aspecto pulverulento ou partículas soltas.

CONSUMO MÉDIO

300 ml/m².

RENDIMENTO MÉDIO POR EMBALAGEM

Balde 18 l	até 60 m ²
Tambor 200 L	até 666 m ²

ARMAZENAMENTO E EMBALAGENS

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

- **Balde de 18 L:** Pallet – contém 36 unidades.
- **Tambor de 200 L:** Pallet – contém 04 unidades.

EPI (Equipamento de proteção individual):

- Bota de segurança;
- Luva de látex ou PU;
- Óculos de segurança;
- Vestimenta adequada.

ATENÇÃO

Visto que os serviços de impermeabilização requerem conhecimentos específicos, recomenda-se que sejam executados por profissionais habilitados. Manutenção: esse produto, conforme ABNT NBR 75575 - Desempenho de Edificações Habitacionais, é considerado manutenível. Recomenda-se proteção de objetos na área de aplicação para evitar danos com respingos do material e ventilação da área durante todo o processo de aplicação e secagem. **ADVERTÊNCIA** Aplicar o produto com tempo estável. O período de secagem pode variar em função da temperatura de aplicação, ventilação e umidade do ambiente de aplicação. O **PRO PRIMER PARA MANTAS ASFÁLTICAS** é um produto inflamável. Não reutilizar ou incinerar a embalagem. Não ingerir o produto e evitar a inalação dos vapores.

VEDACIT

**PRIMER PARA
MANTAS ASFÁLTICAS**

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.
Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente.
Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.