

Acquella Block

ACQUELLA BLOCK é um impermeabilizante de reparo à base água desenvolvido para solucionar problemas pontuais de infiltrações tanto em áreas internas como externas. Este produto forma uma película extremamente forte, aderente a diversos tipos de substratos, que preenche e veda completamente a área onde foi aplicada. Altamente impermeável, resistente a intempéries e repele toda a água.

Vantagens

- > Pronto pra uso;
- > Fácil aplicação;
- > Ótima aderência;
- > Secagem rápida;
- > Alta elasticidade e flexibilidade;
- > Resistente aos raios U.V.;
- > Não contém solventes.

Propriedades e Características

Aparência: Incolor

Aspecto: Líquido viscoso

Composição química: Resina de poliuretano, aditivos, fungicida e bactericida

Densidade: 1,05 g/cm³

pH: 8,5 – 9,5

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): < 50 g/l

Tempo de cura:

- > Camadas finas: 1 hora
- > Camadas espessas: 2 horas
- > Cura total: 7 dias

Validade: 18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem

Normas de referência

- > ABNT NBR 13245 – Tintas para construção civil — Execução de pinturas em edificações não industriais — Preparação de superfície.

Campos de aplicação

- > Calhas;
- > Telhados;
- > Azulejos e cerâmicas;



VEDACIT

Campos de aplicação

(continuação)

- > Vazamentos em box de banheiro;
- > Madeiras;
- > Paredes;
- > Rejuntes.

OBS: Para aplicações em áreas diferentes das indicadas nesta ficha, consulte nosso SAC.

Instruções de Uso

Preparo do substrato

Antes de aplicar o **ACQUELLA BLOCK**, certifique-se que o substrato esteja limpo, sem partes soltas, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como desmoldantes, agentes de cura química, graxa, óleo, tintas, entre outros.

Madeiras devem ser lixadas e o pó eliminado.

Caso haja falhas ou fissuras é recomendado tratar e corrigi-las antes da aplicação do produto.

Preparo do produto

O **ACQUELLA BLOCK** vem pronto para uso. Homogeneizar o produto antes da aplicação utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

Aplicação

Aplicar o **ACQUELLA BLOCK** com pincel de forma uniforme cobrindo toda a área, aplicar de 2 a 3 demãos.

Pode ser aplicado em superfícies horizontais e verticais sem escorrimento como paredes exteriores, peitoris de janelas, cantos, partes de pisos cerâmicos e azulejos com vazamentos etc.

Em superfícies de maior porosidade ou que acumulam água, mais demãos podem ser necessárias.

Para a aplicação do **ACQUELLA BLOCK** sobre reboco novo, é recomendado aguardar a cura deste por no mínimo 28 dias.

Para a aplicação em reboco fraco, paredes com cal ou calcinadas, superfícies soltas ou mal aderidas é recomendado que estas sejam raspadas ou escovadas até remoção completa das partes soltas.

Rendimento por Embalagem

- > **Pote de 175 g:** de 1,3 a 2,6 m²
- > **Pote de 400 g:** de 3 a 6 m²

OBS: O rendimento pode variar em função da porosidade da superfície aplicada.

Limitações de Uso

- > O produto deve ser aplicado com tempo estável – não chuvoso;
- > O produto não pode ser aplicado em superfícies lisas sem aderência;
- > O produto não deve ser aplicado em superfícies com sujidade e enceradas;
- > O produto não deve ser aplicado em locais que liberam óleo, plastificantes ou solventes gaxetas de vedação de borracha natural ou parcialmente vulcanizadas ou fitas;
- > O produto não deve ser aplicado em superfícies cuja temperatura esteja abaixo de 10 °C ou acima de 37 °C.
- > O produto não deve ser aplicado sobre superfícies desmoldantes exemplos: tintas, óleos, manta asfáltica, manta acrílica, resinas em geral e outros impermeabilizantes;
- > O produto não deve ser aplicado sobre áreas com mofo, sendo necessária a limpeza do local antes;
- > O produto não deve receber assentamento de pedras ou acabamento diretamente sobre ele;
- > O tempo de cura pode variar a depender das condições climáticas, temperatura e umidade do ar.

Atenção

- > **Ressaltamos:** O produto não é indicado como sistema de impermeabilização e sim como REPARO TEMPORÁRIO para infiltrações e vazamentos ;
- > O consumo do produto pode variar entre cada demão a depender do substrato e da forma de aplicação;
- > Para aplicações em áreas onde a temperatura esteja acima de 35 °C, a viscosidade do produto pode ser afetada.

Embalagens

Pote 175 g



Dimensões: 6,8 x 6,8 x 10 cm
GTIN: 7897321130072
Classificação fiscal: 32091010
Peso líquido: 175 g
Peso bruto: 207,05 g

Pote 400 g



Dimensões: 7,5 x 12 x 12 cm
GTIN: 7897321129731
Classificação fiscal: 32091010
Peso líquido: 400 g
Peso bruto: 450 g

Armazenamento

- > Estocar o produto em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- > O produto deve ser armazenado evitando o contato com o solo, em pallets ou prateleiras por exemplo;
- > A embalagem do produto deve ser mantida sempre fechada;
- > O produto não deve ficar ao alcance de crianças e animais;
- > Deve-se respeitar às indicações de empilhamento descrito na embalagem.

Recomendações de Segurança

Primeiros socorros

Contato com os olhos

Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

Contato com a pele

Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.

Inalação

Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

Ingestão

Não provocar vômito. Se os sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

**Contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência:
0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.**

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)



Calçado de
Segurança



Vestimenta
adequada



Luvas de
látex ou PU



Óculos de
segurança

Acesse por meio do QR Code ao lado o
**Manual de Segurança em Serviços de
Impermeabilização - AEI**



Importante

As informações contidas nesta ficha são baseadas na nossa experiência.

Entretanto, como fabricantes, apenas nos compete indicar os procedimentos genéricos para a correta execução dos serviços, os quais devem ser realizados por profissionais habilitados, seguindo adequada metodologia de preparo das superfícies e aplicação dos produtos.

Assim sendo, embora assegurando integralmente a qualidade de nossos produtos, não podemos assumir qualquer responsabilidade por insucessos decorrentes de falhas executivas, visto que não acompanhamos os respectivos serviços.

Recomendamos, caso não se tenha conhecimento sobre o comportamento do produto em situações específicas, fazer a realização de ensaios prévios.

Em casos de dúvidas sobre aplicação de nossos produtos entre em contato com nossos canais de atendimento:

SAC: 0800 833 2248

Site: www.vedacit.com.br.