

Pro Primer Base Água para Mantas Asfálticas

PRO PRIMER BASE ÁGUA PARA MANTAS ASFÁLTICAS é uma emulsão asfáltica, indicada para imprimação na colagem de mantas asfálticas, fitas autoadesivas e membranas asfáltica base solvente. Apresenta secagem rápida e alto poder de aderência, mesmo sobre superfície úmida. Por ter baixa emissão de VOC, ajuda a reduzir a quantidade de contaminantes do ar, contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Vantagens

- > Maior rendimento;
- > Fácil aplicação;
- > Contribui para o meio ambiente;
- > Aderência em diversos tipos de superfícies;
- > Atende aplicação dos impermeabilizante à quente e a frio.

Propriedades e Características

Cor líquido: Marrom escuro

Cor seco: Preto

Aparência: Líquido

Acabamento superior: Polietileno

Base química: Emulsão asfáltica

Densidade: 1,00 g/cm³

Viscosidade: < que 80 s

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 16,5g/L

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem

Normas de referência

- > NBR 9686 – Solução e emulsão asfálticas, empregadas como material de imprimação na impermeabilização;
- > NBR 9574 – Execução impermeabilização;
- > NBR 9575 – Impermeabilização - seleção e projeto.



VEDACIT

Campos de aplicação

- > Argamassa de regularização e reboco;
- > Concreto;
- > Fibrocimento;
- > Telhas cerâmicas, concreto e fibrocimento;
- > Madeira.

OBS: Para aplicações em áreas diferentes das indicadas nesta ficha técnica, consulte nosso **SAC**.

Instruções de Uso

Preparo do substrato

Antes de aplicação do **PRO PRIMER BASE ÁGUA PARA MANTAS ASFÁLTICAS**, certifique-se que o substrato esteja limpo, seco, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como desmoldantes, agentes de cura química, graxa, óleo, tintas, entre outros.

Sobre regularização: deve ter caimento em direção aos ralos ou condutores de água, as arestas devem ser arredondadas e manter os cantos com raio mínimo de 5 cm.

Aguardar no mínimo 7 dias de cura da argamassa de regularização, antes de iniciar a aplicação do PRO PRIMER BASE ÁGUA PARA MANTAS ASFÁLTICAS.

Verifique antes da aplicação, se a superfície a ser impermeabilizada não apresenta fissuras que exijam um reforço local.

Conferir se todos os pontos hidráulicos estão colocados na posição correta e com arremate adequado.

Preparo do produto

O **PRO PRIMER BASE ÁGUA PARA MANTAS ASFÁLTICAS** vem pronto para uso. É recomendado misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação, para homogeneização.

Aplicação

PRO PRIMER BASE ÁGUA PARA MANTAS ASFÁLTICAS é aplicado puro, a frio, em apenas 1 demão, usando broxa, trincha, rolo de pelo de carneiro ou vassoura de cerdas macias. A manta asfáltica ou a fita asfáltica multiuso pode ser aplicada entre 3 e 5 horas, na temperatura de 25 °C, após o término da imprimação, dependendo das condições de temperatura e ventilação do local.

Limpeza das Ferramentas

Lavar com água, imediatamente após o uso.

Consumo médio por m²

- > 175 mL/ m².

Rendimento por embalagem

- > **Balde 18 L:** Até 102 m²
- > **Tambor 200 L:** Até 1.142 m²

Limitações de Uso

- > O produto deve ser misturado para fazer sua homogeneização antes da utilização;
- > O produto deve ser aplicado com tempo estável – não chuvoso;
- > O produto não deve ser aplicado sobre substrato úmido;
- > O produto não deve ser aplicado em excesso;
- > O produto não deve ficar exposto por muito tempo antes da aplicação do impermeabilizante de base asfáltica;
- > O produto não possui resistência aos raios U.V.;
- > O produto deve ser exclusivamente utilizado como primer para impermeabilizantes de base asfáltica;
- > O produto não deve ser aplicado sobre outros tipos de impermeabilizantes não compatíveis;
- > O produto não deve ser aplicado sobre acabamentos como pinturas, porcelanatos, cerâmicas, azulejos, pastilhas e polietileno;
- > O produto não deve ser aplicado sobre superfície de argamassa com aspecto pulverulento ou partículas soltas;
- > O tempo de cura pode variar a depender das condições climáticas, temperatura e umidade do ar;
- > Para aplicações em áreas diferentes das indicadas nesta ficha, consulte nosso SAC.

Atenção

- > **Ressaltamos:** a aplicação em demão é somente o método de aplicar o produto, é necessário atender o consumo mínimo por m² e a execução do serviço sem falhas;
- > O consumo do produto pode variar a depender do substrato e da forma de aplicação;
- > Para aplicações em áreas onde a temperatura esteja acima de 35 °C, a viscosidade do produto pode ser afetada e o tempo de trabalho pode reduzir;
- > Não reutilizar ou incinerar a embalagem;
- > Em tanques para a criação de peixes, é essencial verificar o pH da água antes do uso;
- > O produto não deve ter contato direto com efluentes de pH ácido.

Embalagem/Armazenamento

- > Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado e longe de fontes de calor;
- > O produto deve ser armazenado evitando o contato com o solo, em pallets ou prateleiras por exemplo;
- > A embalagem do produto deve ser mantida sempre fechada;
- > O produto não deve ficar ao alcance de crianças e animais;
- > Empilhamento máximo das embalagens:
 - > **Balde de 18 L** – 36 por pallet / Empilhamento máximo: 03;
 - > **Tambor de 200 L** – 4 tambores por pallet.

Recomendações de Segurança

Primeiros socorros

Contato com os olhos

Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

Contato com a pele

Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.

Inalação

Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

Ingestão

Não provocar vômito. Se os sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

Contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência:
0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)



Calçado de Segurança



Vestimenta adequada




Luvas de látex ou PU



Óculos de segurança

Acesse por meio do QR Code ao lado o **Manual de Segurança em Serviços de Impermeabilização - AEI**



Importante

As informações contidas nesta ficha são baseadas na nossa experiência.

Entretanto, como fabricantes, apenas nos compete indicar os procedimentos genéricos para a correta execução dos serviços, os quais devem ser realizados por profissionais habilitados, seguindo adequada metodologia de preparo das superfícies e aplicação dos produtos.

Assim sendo, embora assegurando integralmente a qualidade de nossos produtos, não podemos assumir qualquer responsabilidade por insucessos decorrentes de falhas executivas, visto que não acompanhamos os respectivos serviços.

Recomendamos, caso não se tenha conhecimento sobre o comportamento do produto em situações específicas, fazer a realização de ensaios prévios.

Em casos de dúvidas sobre aplicação de nossos produtos entre em contato com nossos canais de atendimento:

SAC: 0800 833 2248

Site: www.vedacit.com.br.