

Pro Primer para Mantas Asfálticas

PRO PRIMER PARA MANTAS ASFÁLTICAS é uma solução asfáltica indicada para imprimação na colagem de mantas asfálticas, fitas autoadesivas e membranas asfálticas. Apresenta secagem rápida e alto poder de aderência em diversos tipos de superfícies.

Vantagens

- Fácil aplicação;
- Produto pronto para o uso;
- Aderência em diversos tipos de superfícies;
- Atende aplicação à quente e a frio de mantas e fitas asfálticas multiuso;
- Maior reaproveitamento das ferramentas de aplicação.

Propriedades e Características

Cor: Preto

Aparência: Líquido preto

Base química: Asfalto em solvente

Densidade: 0,92 g/cm³

Viscosidade: < que 70 s

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 63,9 %

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem

Normas de referência

- NBR 9686 – Solução e emulsão asfálticas, empregadas como material de imprimação na impermeabilização;
- NBR 9574 – Execução impermeabilização;
- NBR 9575 – Impermeabilização - seleção e projeto.

Campos de aplicação

- Argamassa de regularização e reboco;
- Concreto;
- Fibrocimento;
- Telhas cerâmicas, concreto e fibrocimento;
- Madeira;
- Metálica (telha e rufo).

OBS: Para aplicações em áreas diferentes das indicadas nesta ficha técnica, consulte nosso **SAC**.



VEDACIT

Instruções de Uso

Preparo do substrato

Antes de aplicação do **PRO PRIMER PARA MANTAS ASFÁLTICAS**, certifique-se que o substrato esteja limpo, seco, sem impregnação de produtos que prejudiquem a aderência, como desmoldantes, agentes de cura química, graxa, óleo, tintas, entre outros.

Sobre regularização: deve ter caimento em direção aos ralos ou condutores de água, as arestas devem ser arredondadas e manter os cantos com raio mínimo de 5 cm

Aguardar no mínimo 7 dias de cura da argamassa de regularização, antes de iniciar a aplicação do **PRO PRIMER PARA MANTAS ASFÁLTICAS**.

Verifique antes da aplicação, se a superfície a ser impermeabilizada não apresenta fissuras que exijam um reforço local.

Conferir se todos os pontos hidráulicos estão colocados na posição correta e com arremate adequado.

Preparo do produto

O **PRO PRIMER PARA MANTAS ASFÁLTICAS** vem pronto para uso. É recomendado misturar o produto antes da aplicação, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação, para homogeneização.

Aplicação

PRO PRIMER PARA MANTAS ASFÁLTICAS é aplicado puro, a frio, em apenas 1 demão, usando broxa, trincha, rolo de pelo de carneiro ou vassoura de cerdas macias. A manta asfáltica ou a fita asfáltica multiuso pode ser aplicada entre 3 e 5 horas, na temperatura de 25 °C, após o término da imprimação, dependendo das condições de temperatura e ventilação do local.

Limpeza das Ferramentas

Lavar com água, imediatamente após o uso.

Consumo médio por m²

- 300 mL/ m².

Rendimento por embalagem

- **Balde 18 L:** Até 60 m²
- **Tambor 200 L:** Até 666 m²

Limitações de Uso

- O produto deve ser misturado para fazer sua homogeneização antes da utilização;
- O produto deve ser aplicado com tempo estável – não chuvoso;
- O produto não deve ser aplicado sobre substrato úmido;
- O produto não deve ser aplicado em excesso;
- O produto não deve ficar exposto por muito tempo antes da aplicação do impermeabilizante de base asfáltica;
- O produto não possui resistência aos raios U.V.;
- O produto deve ser exclusivamente utilizado como primer para impermeabilizantes de base asfáltica;
- O produto não deve ser aplicado sobre outros tipos de impermeabilizantes não compatíveis;
- O produto não deve ser aplicado sobre acabamentos como pinturas, porcelanatos, cerâmicas, azulejos, pastilhas e polietileno;
- O produto não deve ser aplicado sobre superfície de argamassa com aspecto pulverulento ou partículas soltas;
- Deve-se evitar a aplicação do produto em áreas confinadas ou de pouca ventilação;
- O tempo de cura pode variar a depender das condições climáticas, temperatura e umidade do ar;
- Para aplicações em áreas diferentes das indicadas nesta ficha técnica, consulte nosso SAC.

Atenção

- **Ressaltamos:** a aplicação em demão é somente o método de aplicar o produto, é necessário atender o consumo mínimo por m² e a execução do serviço sem falhas;
- O consumo do produto pode variar a depender do substrato e da forma de aplicação;
- Para aplicações em áreas onde a temperatura esteja acima de 35 °C, a viscosidade do produto pode ser afetada e o tempo de trabalho pode reduzir;
- O **PRO PRIMER PARA MANTAS ASFÁLTICAS** é um produto inflamável;
- Não reutilizar ou incinerar a embalagem;

Atenção

(continuação)

- Em tanques para a criação de peixes, é essencial verificar o pH da água antes do uso;
- O produto não deve ter contato direto com efluentes de pH ácido.

Embalagem/Armazenamento

- Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado e longe de fontes de calor;
- O produto deve ser armazenado evitando o contato com o solo, em pallets ou prateleiras por exemplo;
- A embalagem do produto deve ser mantida sempre fechada;
- O produto não deve ficar ao alcance de crianças e animais;
- Empilhamento máximo das embalagens:
 - **Balde de 18 L** – 36 por pallet / Empilhamento máximo: 03;
 - **Tambor de 200 L** – 4 tambores por pallet.

Recomendações de Segurança

Primeiros socorros

Contato com os olhos

Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

Contato com a pele

Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.

Inalação

Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

Ingestão

Não provocar vômito. Se os sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.


Contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência:
0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)



Acesse por meio do QR Code ao lado o **Manual de Segurança em Serviços de Impermeabilização - AEI**



Importante

As informações contidas nesta ficha são baseadas na nossa experiência.

Entretanto, como fabricantes, apenas nos compete indicar os procedimentos genéricos para a correta execução dos serviços, os quais devem ser realizados por profissionais habilitados, seguindo adequada metodologia de preparo das superfícies e aplicação dos produtos.

Assim sendo, embora assegurando integralmente a qualidade de nossos produtos, não podemos assumir qualquer responsabilidade por insucessos decorrentes de falhas executivas, visto que não acompanhamos os respectivos serviços.

Recomendamos, caso não se tenha conhecimento sobre o comportamento do produto em situações específicas, fazer a realização de ensaios prévios.

Em casos de dúvidas sobre aplicação de nossos produtos entre em contato com nossos canais de atendimento:

SAC: 0800 833 2248

Site: www.vedacit.com.br.