

VEDALIT é um aditivo concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade a argamassas e rebocos. Por ser líquido, facilita o trabalho, proporcionando economia de material e excelente acabamento. Agrega uma série de vantagens às argamassas: maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exsudação. Argamassas preparadas com **VEDALIT** não precisam ser curtidas.

Vantagens

- Alto rendimento;
- Melhora a aderência das argamassas;
- Promove leveza e estabilidade nas argamassas;
- Diminui a exsudação;
- Melhora a plasticidade com menor uso de água nas argamassas;
- Reduz a formação de fissuras e retração;
- Aumenta a impermeabilidade.

Propriedades e Características

Aparência: Castanho avermelhado

Aspecto: Líquido

Composição química: Resinato de sódio

Densidade: 1,03 g/cm³

pH: 9 a 13

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): Isento

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem

Campos de aplicação

- Rebocos convencionais internos e externos;
- Argamassas de assentamento.

OBS: Para aplicações em áreas diferentes das indicadas nesta ficha, consulte nosso SAC.

Instruções de Uso

Preparo do substrato

A superfície a ser revestida deve estar previamente chapiscada com um composto de alto desempenho para argamassa e chapisco, como o **BIANCO**, tendo no mínimo 3 dias de cura e estar umedecida antes da aplicação. Para o uso no assentamento, o bloco deve estar umedecido.



VEDACIT

Instruções de Uso

(continuação)

Preparo do produto

O **VEDALIT** vem pronto para o uso, sendo necessário apenas homogeneizar antes de usar, utilizando ferramenta limpa a fim de evitar a sua contaminação.

Aplicação

VEDALIT deve ser diluído na água de amassamento, respeitando o consumo. Usar areia média limpa e preferencialmente cimento CII. Fazer a mistura da argamassa, de preferência, em betoneira ou argamassadeira. Traços recomendados de argamassa: -Assentamento até 1:6 (cimento:areia média) - Revestimento interno e externo até 1:6 (cimento:areia média).

Traços recomendados de argamassa:

- Assentamento até 1:6 (cimento e areia média);
- Revestimento interno e externo até 1:6 (cimento e areia média).

Consumo aproximado

- 100 ml/saco de cimento (50kg).

Rendimento por embalagem

- **Pouch 900 mL**
 - até 450 kg de cimento
 - 9 sacos de cimento (50 kg)
- **Pouch 3,6 L**
 - até 1.800 kg de cimento
 - 36 sacos de cimento (50 kg)
- **Galão 3,6 L**
 - até 1.800 kg de cimento
 - 36 sacos de cimento (50 kg)
- **Balde 18 L**
 - até 9.000 kg de cimento
 - 180 sacos de cimento (50 kg)

Limitações de Uso

- O produto deve ser misturado para fazer sua homogeneização antes da utilização;
- O produto deve ser aplicado com tempo estável – não chuvoso;
- O produto não deve ser utilizado junto com outros aditivos ou cal;
- O produto não deve ser utilizado em argamassas poliméricas impermeabilizantes (mono ou bicomponente rígidas ou flexíveis);
- O produto não deve ser utilizado como impermeabilizante;
- O produto não deve ser aplicado na forma de pintura;
- Cuidado para evitar sua perda de dosagem no consumo do produto;
- O tempo de cura pode variar a depender das condições climáticas, temperatura e umidade do ar.

Atenção

- Utilizar areia grossa ou excessivamente fina e cimento com altos teores de adições, como CPIII, CPIV e CPV, podem causar perda de resistência e fissuração da argamassa;
 - Aconselha-se sempre a realização de ensaios preliminares, nas mesmas condições da obra, para se determinar a dosagem ideal do produto e a sua compatibilidade com o cimento a ser usado;
 - Antes de executar o revestimento, verificar se a superfície está porosa, isenta de pó ou de oleosidade. Deverá ser preparada conforme recomendações da ABNT NBR 7200 - Execução de revestimento de paredes e tetos de argamassas inorgânicas – Procedimento;
 - Superfícies demasiadamente lisas devem ser apicoadas
- VEDALIT também é fornecido em pó VEDALIT EM PÓ.**

Embalagem

Pouch 900 mL



Dimensões: 9,5 x 17 x 27 cm
Peso líquido: 0,92 kg
Peso bruto: 0,94 kg

Pouch 3,6 L



Dimensões: 26,5 x 14 x 29,2 cm
Peso líquido: 3,7 kg
Peso bruto: 3,7 kg

Embalagem

(continuação)

Galão 3,6 L



Dimensões: 31 x 14,5 x 14,5 cm
Peso líquido: 3,7 kg
Peso bruto: 3,9 Kg

Balde 18 L



Dimensões: 33,7 x 30,3 x 26,4 cm
Peso líquido: 18,5 Kg
Peso bruto: 19,35 Kg

Armazenamento

- Estocar o produto em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de calor;
- O produto deve ser armazenado evitando o contato com o solo, em pallets ou prateleiras por exemplo;
- A embalagem do produto deve ser mantida sempre fechada;
- O produto não deve ficar ao alcance de crianças e animais;
- Deve-se respeitar às indicações de empilhamento descritas na embalagem.

Recomendações de Segurança

Primeiros socorros

Contato com os olhos

Lavar bem com água corrente por, pelo menos, 15 minutos. Manter as pálpebras levantadas para certificar-se que estão sendo lavadas. Procurar auxílio médico imediato.

Contato com a pele

Lavar a pele com água corrente e sabão neutro durante, pelo menos, 15 minutos. Se o desconforto ou a irritação persistirem, procurar um médico.

Inalação

Remover para ambiente fresco e ventilado. Se necessário, procurar assistência médica.

Ingestão

Não provocar vômito. Se os sintomas gastrointestinais aparecerem, procurar um médico.

Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de derramamento ou vazamento, contaminação de águas superficiais, mananciais ou solos.

Contatar a empresa nos seguintes telefones de emergência:
0800 707 7022 / 0800 707 1767 / 0800 117 2020.

Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação ambiental vigente. Evitar que o produto atinja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)

Calçado de Segurança



Vestimenta adequada




Luvas de borracha ou PU



Óculos de segurança

Acesse por meio do QR Code ao lado o **Manual de Segurança em Serviços de Impermeabilização - AEI**

**Importante**

As informações contidas nesta ficha são baseadas na nossa experiência.

Entretanto, como fabricantes, apenas nos compete indicar os procedimentos genéricos para a correta execução dos serviços, os quais devem ser realizados por profissionais habilitados, seguindo adequada metodologia de preparo das superfícies e aplicação dos produtos.

Assim sendo, embora assegurando integralmente a qualidade de nossos produtos, não podemos assumir qualquer responsabilidade por insucessos decorrentes de falhas executivas, visto que não acompanhamos os respectivos serviços.

Recomendamos, caso não se tenha conhecimento sobre o comportamento do produto em situações específicas, fazer a realização de ensaios prévios.

Em casos de dúvidas sobre aplicação de nossos produtos entre em contato com nossos canais de atendimento:

SAC: 0800 833 2248

Site: www.vedacit.com.br.